19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭57—94019

5)Int. Cl.³C 08 G 69/44

識別記号

庁内整理番号 6820-4 J ❸公開 昭和57年(1982)6月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

耐末端にオキサゾリン環を有するポリエステルポリアミドの製造法

20特

願 昭55-170447

22出

願 昭55(1980)12月2日

⑫発 明 者 佐野安雄

箕面市新稲5丁目21番26号

⑪出 願 人 武田薬品工業株式会社

大阪市東区道修町2丁目27番地

⑩代 理 人 弁理士 松居祥二

明 細 暮

1. 発明の名称

末端にオキサゾリン歌を有するホリエステルポ リアミドの製造法

2. 特許請求の範囲

ビス(2-オキサソリン)化合物とポリカルボン酸とを、ビス(2-オキサゾリン)化合物1モルに対してカルボン酸基を約1.7当量以下の割合で反応させることを特徴とする末端にオキサゾリン基を有するポリエステルボリアミドの製造法。

8. 発明の詳細な説明

ビス(2-オキサゾリン)化合物は、オキサゾリン張の各種官能基との反応性から頻延長剤や架 機剤として広く利用しうる化合物である。なかでも2,2'-(1,8-フエニレン)-ビス(2-オキサゾリン)と2,2'-(1,4-フエニレン)-ビス(2-オキサゾリン)は、これらの合成原料が市販されていて容易に手に入ること、合成が比較的容易であること、安定な化合物であることをどから広く検討され、すでに工業的に使用された 例もみられる。しかしこれらの応用には1つの難 点がある。それは、どちらも結晶性がよく、たと えば2,2'-(1,8-フエニレン)-ビス(2-オキサゾリン) は146~9℃, 2,2'-(1,4-フエニレン) - ピス(2-オキサゾリン)は246 ~9 Cと高融点であり、溶媒類に対する溶解性や 樹脂類との相容性が伝いことである。そのため、 これらの化合物を使用する際、相手樹脂とのブレ ンドに100℃以上、窒ましくは120℃以上という 高い温度を必要とする。しかし100℃以上、特に 120°C以上の温度をかけるとオキサゾリンと相手 樹脂の官能基との反応が、プレンドの時点で進行 し、ケル化のおそれもあり、所期の目的を達する ことができない場合が多い。そこで本発明者は転 意核討した結果、ビス(2-オキサゾリン)化台 物とポリカルボン酸とを特定割合で反応させると とにより樹脂や溶媒類との相溶性のよいポリエス テルボリアミドが得られることを知見し、この知 見にもとづき、本発明を完成するに至つた。

すなわち、本発明は、ビス(2-オキサゾリン)

化合物とボリカルボン酸とを、ピス(2-オキサ ゾリン)化合物 1 モルに対してカルボン酸基を約 1.7 当量以下の割合で反応させることを特徴とす る末端にオキサゾリン類を有するボリエステルボ リアミドの製造法に関する。

本発明で用いられるビス(2-オキサゾリン) 化合物としては、たとえば2,2′ー(1,8ーフエ ニレン)ービス(2-オキサゾリン),2,2′ー (1,4ーフエニレン)ービス(2-オキサゾリ ン),2,2′ー(1,2ーフエニレン)ービス(2 ーオキサゾリン),2,2′ー(1,2ーフエニレン) ービス(4ーメチルー2-オキサゾリン),2,2′ー (1,8ーフエニレン)ービス(4ーメチルー 2-オキサゾリン),2,2′ー(1,4ーフエニレン)ービス(4ーメチルー2ーオキサゾリン), 2,2′ー(1,2ーフエニレン)ービス(5ーメチルー2ーオキサゾリン), 2,2′ー(1,3ーフエニレン)ービス(5ーメチルー2ーオキサゾリン), 2,2′ー(1,4ーフエニレン)ービス(5ーメチルー2ーオキサゾリン)たどの苦香核に2個のオ

ングリコールなどのアルコール系,たとえばメチルイソプチルケトン,シクロヘキサンなどのケトン赤,たとえはクロロホルム,クロルベンゼン,ジメチルスルホキシド,ジメチルホルムアミドなどが用いられる。

ビス(2-オキサゾリン)化合物と相手方のポリカルボン酸との比率は、ビス(2-オキサゾリン)化合物1モルに対して、カルボン酸基を約1.7当量以下、好ましくは約1.5~0.8当量程度である。

本発明により得られるポリエステルポリアミドは、末端にオキサゾリン線を有しており、分子量はポリカルボン酸の種類や加などにより異なるか、約500~8000程度である。このボリエステルボリアミドは、たとえば1分子中に2個以上のカルボキシル基を有する前述のようなポリカルボン酸や樹脂などと、オキサゾリン装1当量に対してカルボキシル基が約0.5~2.0当量になるように配合した後、約140~220℃の無付条件で無き付けることにより外継、機械的性質、耐候性、耐

キサゾリン張が結合したものがあげられる。

本発明で用いられるポリカルボン酸としては、
たとえはジカルボン酸、トリカルボン酸、テトラ
カルボン酸などから目的に応じて適宜選べばよい。
具体的には、ジカルボン酸としては、たとえばア
ジピン酸、セパシン酸、アゼライン酸などの脂肪
族飽和ジカルボン酸、たとえば HOOC CH・(CH2)5・(CH2)3 CH3
COOH、HOOC (CH2)5・CH・(CH2)10・COOH などの
CH2 CH3
長銭二塩基酸、α、αーポリブタジエンジカルボン酸などかあげられ、トリないしそれ以上のポリカルボン酸としては、たとえばトリメリット酸、ブタンー1、2、3、4、-テトラカルボン酸などがあげられる。

これらのボリカルボン酸とビス(2-オサキゾリン)化台物との反応は溶焼中もしくは無溶焼で 通常約90℃以上、好ましくは約120℃以上で進行させる。反応の進行は酸価を測定することにより容易に追跡することができる。

群族としてはたとえばトルエン、キシレンなど の芳香族系、たとえばイソプロバノール、エチレ

薬品性のすぐれた塗膜が得られるので粉体塗料と して有用である。また、接着剤、ポッティング剤、 エラストマーなどの分野でも有利に用いられる。 本発明によれば、ポリカルボン酸を適宜選ぶと とにより、自由に目的化合物の官能基叙を2以上 に上げることができるという利点がある トリス (2-オキサゾリン)化合物として1,2,4-トリス(2-オキサゾリニル)ベンゼンや1,8, 5ートリス(2ーオキサゾリニル)ペンゼンなど が知られているか、これらはビス(2ーオキサゾ リン)化合物より合成しにくく、しかも高融点 (前者143C,後者800C以上)なので非常に使 いにくい。その点本発明の方法によれば、1種の ビス(2-オキサゾリン)化合物から、便用目的 に応じて、それの官能基刻を変化させたものを台 成し、応用に供することができるので、ビス(2 - オキサゾリン)化合物の週用範囲を格段に拡け ることができる。またポリカルポン酸の種類や、 オキサゾリンに対する比率を変えることにより、

1つの末端のオキサゾリン張から他端のオキサゾ

リン猿までの距離を変えることができ、最終目的 物の可機性を調節することができるという利点が ある。

以下に実施例をあげ、本発明を更に具体的に説明する。

実施例1

2, 2-(1,8-フェニレン)ービス(2-オキサゾリン)48.29とアゼライン酸18.89と
をコルベンにより、窒素ガスを吹き込みながら
180℃の裕で100分間加熱した。ビス(2-オキサゾリン)化合物1モルに対してカルボン配基
は1当量である。生成物の酸価は0.26であつた。
このものは45℃で軟化し、80℃以上で流動性を示す。

非施例 2

トリメリット酸 4.2 g, 2,2-(1,8-フエニレン)ビス (2-オキサゾリン) 21.6 gをコルペンに秤取し、そこへジメチルホルムアミド80mlを加えて、窒素ガスを吹き込みなから加強した。ビス (2-オキサゾリン)化合物 1モルに対して

カルボン酸基は約0.6 当量である。内温を180℃ に8時間保つた後、ジメチルホルムアミドを減圧 で留去した。残留分を温トルエン100mlで抽出 した後、減圧乾燥した。収量16.59、得られた ものは非晶質の固体で、45℃で軟化し70℃以 上で流動性を示す。

実施例8

2,2'-(1,4-フエニレン)-ビス(2-オキサゾリン)8.659と、HOOC(CH₂)₅ CH(CH₂)₆・CH₂CH₈ COOHとHOOC(CH₂)₅ CH(CH₂)₁₀ COOHとの海合 CH₂CH₈ 物(岡村製油㈱のOSK-DASB-20,配価311)7.219とを混合し、内温を180℃で120分保つた後、冷却して炭黄色,ろう状の固体15.59を得た。ビス(2-オキサゾリン)化合物1モルに対してカルボン酸基は約1当量であつた。生成物の酸価0.14。との固体は約65℃で軟化し、100℃近辺で流動性を示す。